



A Tata Steel Enterprise



Colorcoat® SDP 50 und PE 25



Standard Farbe und Stärken

(für SAB-Produkte ab Coilbreite 1250 mm)

Colorcoat® SDP 50













Thickness/Dikte/Dicke (in mm)



	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat® PE 25












Thickness/Dikte/Dicke (in mm)



	RAL 1015	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 3000	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5003	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 5010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6009	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 6020	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7016	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7032	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 7035	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat® PE 25

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

	RAL 8004	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8011	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 8012	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9001	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9005	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9007	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9010	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9002/9002	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
	RAL 9006/9006	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

 Standard/standaard/Standard
 On request/op aanvraag/auf Anfrage

www.sabprofil.de

Warenzeichen von Tata Steel

Colorcoat und SAB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tata Steel.

Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.

Copyright © 2023
SAB-profil bv

SAB-profil GmbH - A Tata Steel Enterprise

Industriestrasse 13
D-36272 Niederaula
T +49 (0)6625 9218-0
E info@sabprofil.nl
www.sabprofil.de

SAB-profil bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2
Postfach 97, NL-3400 AB IJsselstein
T +31 (0)30 68 79 700
E info@sabprofil.nl
www.sabprofil.com